

SUPER COATS

KOKONOE
ELECTRIC CO.,LTD.

ヤケ、キズ防止用保護膜



スーパーコート

〈特 長〉 レンズ表面への密着性が優れています。
薄く装布しても特製が失われません。
乾燥が速く均一な膜が得られます。
乾燥塗膜は硬くキズがつきません。
耐磨耗性が優れています。
#4Bは環境に優しい保護膜です。

〈成 分〉 フェノール系、アクリル系、ポリエステル系、ビニル系

〈仕 様〉 #3～#7：濃紺色、#11：無色透明
荷姿 3kg缶(3kgUN缶)又は15kg缶(15kgUN缶)

品 番	成 分	粘 度 25°CmPa·s	比 重 25°C	不揮発分 %	指触乾燥 25°C分	溶 剤 特 性
# 3	フェノール系	125±25	0.96±0.01	16±1	4～6	炭化水素系溶剤に可溶
# 4B	アクリル系	10±3	0.92±0.01	20±1	4～6	炭化水素系溶剤に可溶
# 4B2	アクリル系	25±5	0.94±0.01	30±1	6～8	炭化水素系溶剤に可溶
# 7	ポリエステル系	25±5	0.91±0.01	17±1	4～6	炭化水素系溶剤に可溶
# 11	ビニル系	125±25	0.82±0.01	13±1	3～5	アルコール系溶剤に可溶

(保証期間6ヶ月)

※使用時適量を別容器に取り、希釈溶剤にて必要な粘度に調整して下さい。

※希釈溶剤は#3～#7炭化水素系溶剤、#11がアルコール系。

※塗布にはなるべく軟らかい刷毛をお選び下さい。

※冷暗所に保存してご使用下さい。

※#3～#7コートの色は無色、赤色もありますのでご用命下さい。

 九重電気株式会社

伊勢原工場
〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川16
TEL.0463(94)5231代 FAX.0463(96)5772